

メジテープ・メジテープL型

”アスファルト舗装用 成型目地材”

アスファルト舗装とアスファルト舗装、
アスファルト舗装とコンクリートの継目部を
防水するための常温型の成型目地材



メジテープ・メジテープL型の特長

簡単・早い・美しい

- ・誰でも簡単に施工できる
- ・軽く押さえるだけで貼付け可能
- ・コンクリートや鉄板との付着性も良い

火気は必要なし

- ・加熱不要で舗装面に接着
- ・作業時間の大幅な短縮が可能

優れた耐久性

- ・寒暖に対する順応性
- ・低温では柔軟性を保ち
高温でも流動しない材質

優れた耐候性

- ・長期にわたる耐候性に優れている
- ・防水処理にも使用可能

安心・安全

- ・リサイクル材料を使用し
環境に配慮した製品

適用箇所

- ・アスファルト舗装やコンクリート
との継目
- ・舗装端部の防水材

◆メジテープ・メジテープL型の施工手順

- 1

施工前清掃

貼付け面を乾燥した状態にする。
また基面軟弱部、ほこり、異物等を除去する。
- 2

プライマー塗布

貼付け面には専用プライマーを刷毛で塗布する（標準）。
※プライマーは可燃性のため火気厳禁
- 3

貼付け

貼付け後、剥離紙上部から転圧、踏み圧等を行い貼付け面に付着させる。
- 4

剥離紙の剥がし

付着後、剥離紙をゆっくり剥がす。
ただし乳剤塗布前に剥離紙を剥がすこと。



舗装端部からの水の浸入を防ぐ

- ・コールドジョイント
- ・カッター面
- ・切削面
- ・橋梁舗装端部 など



メジテープ



◆製品規格

試験項目	メジテープ ^{※1}		メジテープL型 ^{※2}
	タイプI (低弾性タイプ)	タイプII (高弾性タイプ)	
針入度 (円すい針) (mm)	6 以下	9 以下	6 以下
流れ (mm)	5 以上	3 以下	3 以下
引張り (mm)	3 以上	10 以上	10 以上
弾性 (球針)	初期貫入量 (mm)	0.5 ~ 1.5	0.5 ~ 1.5
	復元率 (%)	60 以上	60 以上

※1：舗装施工便覧（加熱施工式注入目地材）の仕様に準拠

※2：静岡県仕様に準拠

◆製品サイズ（標準）

項目	メジテープ ^{※3}		メジテープL型
	舗装用	橋梁用	
幅 (mm)	50	30	—
高さ ^{※4} (mm)	—	—	50
厚み (mm)	5	5	3
底板長 ^{※4} (mm)	—	—	25
1巻の長さ (m)	10	10	10

※3：特注サイズとして幅 30 ~ 250mm などを製造可能ですが、納品期間が 4 週間程度必要な場合があります。

※4：静岡県仕様での呼び名

メジテープL型

